

Modell „Fresh Strong“



Anwendung	Landscape / Allround
Produktionsverfahren	getuftet
Material	100% PE monofilament
Garn Dtex	12'000 Dtex / 16 ply
Qualität	100% europäisch
Rücken	SBR Latex, 800g/m ²
Wasserdurchlässigkeit	> 300ml pro Minute pro m ²
Polhöhe	35mm +/- 10%
Polgewicht	1'630g/m ² +/- 10%
Gesamthöhe	37mm +/- 10%
Gesamtgewicht	2'590g/m ² +/- 10%
Stiche pro m ²	15'750 +/- 10%
UV-stabilität	8 Jahre Garantie
Brennbarkeit	Cfl-s1
Rollenbreite	2.0m + 4.0m
Rollenlänge	25.0m
Farbechtheit	> 4 Greyscale 1-5 (DIN Standard)
UV- Stabilität	> 6'000 Stunden