

Modell „Perfetto“



Anwendung	Optische Begrünungen, Gärten, öffentliche Anlagen
Produktionsverfahren	getuftet
Material	100% PE monofilament
Garn Dtex	20'800 Dtex
Qualität	100% europäisch
Rücken	SBR Latex, 800g/m ²
Wasserdurchlässigkeit	> 600ml pro Minute pro m ²
Polhöhe	45mm +/- 10%
Polgewicht	1'810g/m ² +/- 10%
Gesamthöhe	47mm +/- 10%
Gesamtgewicht	2'770g/m ² +/- 10%
Stiche pro m ²	7'875 +/- 10%
UV-stabilität	8 Jahre Garantie
Brennbarkeit	Cfl-s1
Rollenbreite	2.0m + 4.0m
Rollenlänge	22.0m
Farbechtheit	> 4 Greyscale 1-5 (DIN Standard)
UV- Stabilität	> 6'000 Stunden