

Modell „Fresh Strong Revo“



Anwendung	Landscape / Allround / Spielplätze / Hundeausläufe
Produktionsverfahren	getuftet
Material	100% PE + PP monofilament
Garn Dtex	10'500 Dtex / 18 ply
Qualität	100% europäisch
Rücken	SBR Latex, 800g/m ²
Wasserdurchlässigkeit	> 300ml pro Minute pro m ²
Polhöhe	26mm +/- 10%
Polgewicht	1'775g/m ² +/- 10%
Gesamthöhe	28mm +/- 10%
Gesamtgewicht	2'825g/m ² +/- 10%
Stiche pro m ²	20'475 +/- 10%
UV-stabilität	8 Jahre Garantie
Brennbarkeit	Cfl-s1
Rollenbreite	2.0m + 4.0m
Rollenlänge	30.0m
Farbechtheit	> 4 Greyscale 1-5 (DIN Standard)
UV- Stabilität	> 6'000 Stunden