

## Modell „Event CFL“



Anwendung	Events, temporäre Installationen, Indoorinstallationen
Produktionsverfahren	getuftet
Material	100% PE & PP C-Shape Garn
Garn Dtex	9'400 Dtex
Qualität	100% europäisch
Rücken	SBR Latex, 650gr. /m <sup>2</sup>
Wasserdurchlässigkeit	60ltr. pro Minute pro m <sup>2</sup>
Polhöhe	25mm +/- 10%
Polgewicht	825g/m <sup>2</sup> +/- 10%
Gesamthöhe	27mm +/- 10%
Gesamtgewicht	1'600g/m <sup>2</sup> +/- 10%
Stiche pro m <sup>2</sup>	14'700 +/- 10%
UV-stabilität	8 Jahre Garantie
Brennbarkeit	Cfl-s1 MIT ZERTIFIKAT NACH EU NORM
Rollenbreite	2.0m + 4.0m
Rollenlänge	30.0m
Farbechtheit	> 4 Greyscale 1-5 (DIN Standard)
UV- Stabilität	> 6'000 Stunden