

Modell „Sunland“



Anwendung	Garten, Terrasse, öffentliche Flächen
Produktionsverfahren	getuftet
Material	100% PE monofilament
Garn Dtex	10'200 Dtex
Qualität	100% europäisch
Rücken	SBR Latex, 750g/m ²
Wasserdurchlässigkeit	> 600ml pro Minute pro m ²
Polhöhe	30mm +/- 10%
Polgewicht	1'125g/m ² +/- 10%
Gesamthöhe	32mm +/- 10%
Gesamtgewicht	2'010g/m ² +/- 10%
Stiche pro m ²	15'750 +/- 10%
UV-stabilität	8 Jahre Garantie
Brennbarkeit	Cfl-s1
Rollenbreite	2.0m + 4.0m
Rollenlänge	30.0m
Farbechtheit	> 4 Greyscale 1-5 (DIN Standard)
UV- Stabilität	> 6'000 Stunden