

Modell „Maximo“



Anwendung	Garten und Begrünungen
Produktionsverfahren	getuftet
Material	100% PE monofilament, mit PP rootzone
Garn Dtex	32'800 Dtex / 40 ply
Qualität	100% europäisch
Rücken	SBR Latex, 798gr./m ²
Wasserdurchlässigkeit	> 60ltrpro Minute pro m ²
Polhöhe	53mm +/- 10%
Polgewicht	2'835gr./m ² +/- 10%
Gesamthöhe	55mm +/- 10%
Gesamtgewicht	3'783gr./m ² +/- 10%
Stiche pro m ²	8'505 +/- 10%
UV-stabilität	8 Jahre Garantie
Brennbarkeit	Cfl-s1
Rollenbreite	2.0m + 4.0m
Rollenlänge	20.0m
Farbechtheit	> 4 Greyscale 1-5 (DIN Standard)
UV- Stabilität	> 6'000 Stunden