

## Modell „Cascade“



Anwendung	Garten und Terrasse
Produktionsverfahren	getuftet
Material	PE monofil, PP monofil, laufrichtungsfrei
Garn Dtex	12'900/8/8 Dtex
Qualität	100% europäisch
Rücken	100% PP-Thobiac, 155gr./m <sup>2</sup>
Wasserdurchlässigkeit	> 60ltr /m <sup>2</sup> /min
Polhöhe	35mm +/- 10%
Polgewicht	1'320gr./m <sup>2</sup> +/- 10%
Gesamthöhe	37mm +/- 10%
Gesamtgewicht	2'325gr./m <sup>2</sup> +/- 10%
Stiche pro m <sup>2</sup>	12'600 +/- 10%
UV-stabilität	8 Jahre Garantie
Brennbarkeit	Cfl-s1 (lose getestet auf einem Quarzsanduntergrund, Quarzsandinfill: ca. 5mm)
Rollenbreite	2.0m + 4.0m
Rollenlänge	25.0m
Farbechtheit	> 4 Greyscale 1-5 (DIN Standard)
UV- Stabilität	> 6'000 Stunden