

Modell „All Season“



Anwendung	Garten und Terrasse
Produktionsverfahren	getuftet
Material	PE monofilament, mit PP rootzone
Halmform	Laufrichtungsfrei
Qualität	100% europäisch (Holland)
Rücken	Latex (SBR) 836gr./m ²
Wasserdurchlässigkeit	> 60ltr /m ² /min
Polhöhe	35mm +/- 10%
Polgewicht	1'218gr./m ² +/- 10%
Gesamthöhe	37mm +/- 10%
Gesamtgewicht	2'190gr./m ² +/- 10%
Stiche pro m ²	14'700 +/- 10%
UV-stabilität	8 Jahre Garantie
Brennbarkeit	Cfl-s1 (lose getestet auf einem Quarzsanduntergrund, Quarzsandinfill: ca. 5mm)
Rollenbreite	2.0m + 4.0m
Rollenlänge	25.0m
Farbechtheit	> 4 Greyscale 1-5 (DIN Standard)
UV- Stabilität	> 6'000 Stunden nach DIN 53387